



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”

(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
CALCESTUC
(Linea Stucchi)

• **Descrizione**

CALCESTUC è un prodotto minerale naturale per interni a base di calce ottenuto da una studiata e dosata miscela che permette di ottenere una finitura rasata lucida. Il prodotto in opera realizza uno strato di notevole spessore caratterizzato da sfumature ed effetti cromatici diversi e quindi è particolarmente indicato per interventi di restauro di edifici storico artistici.

• **Componenti**

I componenti di tale prodotto sono la calce spenta, il carbonato di calcio, uno speciale legante alcalino a bassa viscosità, additivi e bagnanti vegetali e coloranti naturali. I risultati ottenuti da questo impasto danno al CALCESTUC ottime proprietà permettendo un ancoraggio naturale con l’intonaco sottostante e favorendo la traspirabilità del muro

• **Applicazione**

Il prodotto si applica a due o più mani a seconda del risultato che si vuole ottenere ed il suo consumo è di circa 0,8/1 Kg. il mq.

Il supporto deve essere ben asciutto ed esente da sporco. Si consiglia l’uso su idropitture ed è necessario agire come di seguito indicato:

- rasare il supporto in modo uniforme
- livellare la superficie con uno strato di prodotto dopo circa 12 ore
- carteggiare per eliminare imperfezioni dopo altre 12 ore circa
- asportare la polvere ed applicare piccole quantità di materiale compattandolo e lucidandolo con frattazzo in acciaio Inox prima della sua completa essiccazione.

• **Fornitura**

il prodotto viene fornito in secchielli da Kg. 25 con colori a scelta di tonalità chiare. La tinta tra una produzione e l’altra può essere leggermente diversa quindi si consiglia di terminare il lavoro con la stessa partita.

- **Conservazione**

il prodotto deve essere immagazzinato a temperature comprese tra +5°C e +30°C e se non aperti i secchielli hanno una stabilità di circa 18 mesi.

- **Impiego**

con frattazzo in acciaio pronto all'uso

- **Essiccazione**

per la sovrapplicazione sono consigliate 7/11 ore a seconda dello spessore

- **Voci di capitolato**

Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:



Colorificio B.B.M S.n.c

