



VIA VISAN 48/2  
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI  
TEL E FAX 0445-588044  
P.IVA 00496900242  
e-mail [bbm@colorificiobbm.com](mailto:bbm@colorificiobbm.com)  
sito web [www.colorificiobbm.com](http://www.colorificiobbm.com)

**“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”**

(Caravaggio)

## SCHEDA TECNICA

### **FISSATIVO PER CALCE** **(Linea Prodotti Speciali)**

#### **1. Descrizione**

FISSATIVO PER CALCE è una dispersione acquosa composta di copolimeri vinilacetati a bassa temperatura di filmazione, polimeri acrilici modificati e ritardanti areanti, studiato per migliorare le caratteristiche dei prodotti in particolar modo a base calce, regolando o modificando i tempi di indurimento degli stessi, aumentandone la resistenza meccanica e l’adesione. Indurisce all’evaporazione dell’acqua.  
Commercializzato sotto forma di liquido bianco, lattiginoso molto fluido.

#### **2. Campi d’applicazione**

Applicabile su:

Questo prodotto è molto indicato per modificare pitture base calce, marmorin’s, intonachino ed intonaci di vario tipo base calce, stuccature su pietra ecc.. A seconda della qualità si può rallentare il tempo di indurimento migliorando notevolmente la lavorabilità e l’aggrappaggio dei prodotti.

Miscelato con primal è molto adatto per produrre rinzaffi molto adesivi su getti in calcestruzzo, murature ammalorate ecc.. Primal 40% + fissativo per calce 60%. E’ anche molto adatto per produrre malte adesive per sigillatura base calce o cemento ed inoltre adatto per modificare le caratteristiche della calce idraulica bianca. Molto buono per produrre velature con terre coloranti o come legante perché non tende ad alterare i colori.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

#### **3. Caratteristiche tecniche**

?

#### **4. Preparazione del supporto**

Procedura:

- 1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.  
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M. . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 2- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture.
- 3- Chiudere le varie fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in modo tale da livellare le irregolarità. Per poter eseguire al meglio questa operazione vi consigliamo di utilizzare questi prodotti BUBBLESTUC O RIPLAST by colorificio B.B.M. a seconda la tipologia del supporto.
- 4- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare una mano di del prodotto a calce additivato con il FISSATIVO PER CALCE by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle "Indicazioni per l'applicazione".

\*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

## **5. Indicazioni per l'applicazione**

Modalità d'uso:

Aggiungere in un secchio da kg 25 da  $\frac{1}{4}$  di lt a  $\frac{1}{2}$  di lt. di fissativo per calce BBM nei seguenti prodotti:

pittura a calce, marmorin's, grassello, intonachino, intonachino in sacchi. Nelle malte base calce molto adesive ed elastiche aggiungere il fissativo per calce dal 3% al 6% in peso. Nelle malte per sigillatura, crepe o riempimento aggiungere il fissativo dal 2% al 6% in peso. Nelle malte cementizie e rinfazzi adesivi con resistenza molto elevata aggiungere il fissativo dal 3,5% al 6% in peso.

## **6. Tinteggiatura e Fornitura**

Le taniche contenitrici standard sono da 10 kg e da 20 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

## **7. Stoccaggio**

Proteggere dal gelo. Non eseguire applicazioni con temperature inferiori a gradi  $+5^{\circ}\text{C}$  e superiore a  $+35^{\circ}\text{C}$ . Proteggere il lavoro dalla pioggia, dal sole con temperature elevate ed in zone ventilate mantenere umide le superfici trattate.

Si conserva nei recipienti originali ben chiusi per 12 mesi protetti dal gelo e da fonti di calore.

## **8. Indicazione di Sicurezza**

?

## 9. Voci di capitolato

Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

**Prodotto Certificato da:**



Colorificio BBM S.n.c

