



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”

(Caravaggio)

SCHEMA TECNICA

LSR000 IMPREGNANTE CERATO **(Linea Legno)**

1. Descrizione

LSR000 IMPREGNANTE CERATO è un impregnante-finitura trasparente satinata all’acqua per legno a base di resine acriliche in emulsione, cere e filtro UV per una totale protezione all’esterno.

La sua funzione è quella di proteggere la superficie in legno da qualsiasi agente esterno e dalle radiazioni solari, inoltre evita l’ingiallimento della superficie trattata.

2. Campi d’applicazione

Applicabile su:

- Superfici legnose (balconi ecc...)

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

3. Caratteristiche tecniche

Tipo di legante : resine acriliche in emulsione

Cat 1/d 130g/l (2010) questo prodotto contiene al massimo 50 g/l di COV al tatto in 30 minuti; sovrapplicabile dopo circa 6 ore (dipende anche dalla temperatura esterna)

4. Preparazione del supporto

Procedura:

- 1- Il legno se nuovo deve essere carteggiato con carta abrasiva fine nella direzione della venatura; se già verniciato devono essere rimosse completamente le vecchie vernici con l’utilizzo di adeguati mezzi. E’ possibile l’utilizzo di sverniciatori meccanici o chimici.

- 2- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben levigato, applicare la prima mano di LSR000 IMPREGNANTE CERATO by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applicazione”.

*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

5. Indicazioni per l’applicazione

Condizioni dell’ambiente e del supporto:

- Temperatura dell’ambiente: Min. +5 °C / Max. +40 °C
- Umidità relativa dell’ambiente: <65%
- Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +40 °C
- Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o rasature non stagionate.

Applicazione:

- Attrezzi: pennello o rullo di lana
- Nr strati: 2-3 strati
- Diluizione: nessuna, già pronto all’uso (dipende dal fondo)
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso con acqua
- Resa indicativa: ? mq/l. E’ consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

6. Tinteggiatura e Fornitura

I colori sono quelli disponibili in cartella colori della Linea Legno

I vasi contenitori standard sono da 5 litri, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

7. Stoccaggio

- Temperatura massima di conservazione: +30 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate

8. Indicazione di Sicurezza

Non specificato

9. Voci di capitolato

LSR000 IMPREGNANTE CERATO è un impregnante-finitura trasparente satinata all’acqua per legno a base di resine acriliche in emulsione, cere e filtro UV per una totale protezione all’esterno.

Il COLORIFICIO BBM garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:



Colorificio BBM S.n.c

