



VIA VISAN 48/2  
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI  
TEL E FAX 0445-588044  
P.IVA 00496900242  
e-mail [bbm@colorificiobbm.com](mailto:bbm@colorificiobbm.com)  
sito web [www.colorificiobbm.com](http://www.colorificiobbm.com)

**“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”**

(Caravaggio)

## SCHEDA TECNICA

### **PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA** **(Linea Colle e Rasanti)**

#### **1. Descrizione**

PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA è una colla e rasante(in polvere) a granulometria controllata fino a 1,2 mm. E’ un rasante denso e molto scorrevole facile da applicare con cazzuola americana grande oppure piccola(da pittori). Aggiunte le fibre al prodotto si ottiene ottima elasticità nei supporti

#### **2. Campi d’applicazione**

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Cemento
- eternit e tutti i supporti polverosi e sfarinanti

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

#### **3. Caratteristiche tecniche**

#### **4. Preparazione del supporto**

Procedura:

- 1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.  
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by colorificio B.B.M . Quest’ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe

- 2- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture.
- 3- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare il prodotto PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni per l’applicazione”. Con questo prodotto si potranno chiudere le varie fessurazioni, screpolature, crepe ed avvallamenti in modo tale da livellare le irregolarità e poter successivamente pitturare.

\*(Le diluizioni dell’isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

## 5. Indicazioni per l’applicazione

- **ANALISI CHIMICHE**  
Grado di trasmissione del vapore acqueo  
 $S_d = 0.0933 \text{ m}$   
Spessore =  $1271 \mu\text{m}$   
(permeabilità)  
Norma UNI EN ISO 7783-2  $\mu\text{m}=73$   
Classe V I (alta permeabilità)  
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta  $f_h = 1.2 \text{ MPa}$   
Norma UNI EN 1542
- **MODALITA' D'USO**  
PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA si prepara miscelando solo con acqua, utilizzando il trapano con una frusta o un miscelatore oppure in betoniera, agitando il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo. Lo strato successivo potrà essere applicato al supporto dopo 24 ore dalla messa in opera.
- **PRECAUZIONI**  
Preparazione del supporto: asportare tutte le parti inconsistenti, togliere eventuali oli o disarmanti  
ecc...Su supporti molto assorbenti o con temperature elevate bagnare adeguatamente. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a gradi  $+5^\circ$  e superiori a gradi  $+30^\circ$ , non applicare su fondi alcalini umidi.

## 6. Tinteggiatura e Fornitura

La PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA è disponibile bianca e grigia, fina e grossa.

I sacchi contenitori standard sono 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest’ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

## 7. Stoccaggio

Mantenuto in luogo asciutto e protetto, PASTA PER CAPPOTTO FIBRATA si conserva per almeno 6 mesi nel suo sacco originale e sigillato.

## 8. Indicazione di Sicurezza

?????????????Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. 1 H: Primer (base Acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l(2010) ISOLANTE AL SOLVENTE-ISOCOLOR, Contiene max: 15 g/l COV

## 9. Voci di capitolato

Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

**Prodotto Certificato da:**

Colorificio BBM S.n.c

