



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”

(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA

POLSTUCCO **(Linea Stucchi)**

1. Descrizione

POLSTUCCO – Stucco in polvere per muri e cartongesso. Stucco con leganti a base di gesso, per la stuccatura dei giunti nel cartongesso. Prodotto in polvere, pronto all’impasto, si mescola solo con acqua pulita, non fa grumi e possiede un’ottima adesività. Tempo di lavorabilità c.a. 120 minuti.

POLSTUCCO è un composto a base di gesso, si utilizza per stuccature i giunti di lastre in gesso, incollaggio con spatola dentata su pareti piane come il calcestruzzo previo opportuno trattamento del fondo. Viene inoltre utilizzato per riparazione lastre/gesso danneggiate.

2. Campi d’applicazione

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Superfici in gesso e cartongesso
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Non applicare su supporti freschi.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

3. Caratteristiche tecniche

4. Preparazione del supporto

Procedura su superfici in intonaco e cartongesso:

- 1- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni
- 2- Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by Colorificio B.B.M . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 3- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- 4- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura e carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata, eliminare la polvere.
- 5- Procedere all'applicazione di POLSTUCCO by Colorificio B.B.M secondo le modalità descritte nelle "Indicazioni per l'applicazione"

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica)

5. Indicazioni per l'applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Prima di qualsiasi applicazione come collante, verificare che il sottofondo sia solido, pulito ed asciutto. Eventuali parti friabili o polverose, pitture vecchie, incrostazioni, devono essere preventivamente rimosse.

Applicazione:

- Attrezzi: frattazzo, cazzuola
- Nr strati: almeno 2 strati per la preparazione del fondo Diluizione: pronto all'uso. POLSTUCCO, essendo un prodotto di natura minerale, durante lo stoccaggio può aumentare in viscosità; per ripristinare quella originale è sufficiente agitare con mezzo meccanico, con l'eventuale aggiunta d'acqua massima del 1%.
- Diluizione:
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua
- Resa indicativa: ? kg/mq a 2 strati e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.
 - Piccole asperità possono essere rimosse con una levigatrice a mano o a manico subito dopo la presa. Le stuccature dei giunti devono essere armate con nastro in carta microforata o rete.
 - In generale si applicheranno due mani di rasatura dopo la posa dell'armatura. La temperatura ambiente e del sottofondo non deve essere inferiore a +10°C

PREPARAZIONE

Spargere uniformemente POLSTUCCO in un recipiente pulito contenente acqua fredda (temperatura ambiente) e pulita fino a formare un'isola asciutta (circa 1,3 Kg POLSTUCCO in 1 litro di acqua circa e lasciare riposare l'impasto per 2-3 minuti.

Impastare quindi a mano con una cazzuola o con frusta, senza ulteriori aggiunte fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.

TEMPO DI LAVORABILITA'

Utilizzare entro 120 minuti POLSTUCCO trascorsi i quali ha inizio la presa.

Recipienti e utensili non puliti riducono il tempo utile per l'utilizzo del prodotto.

Non utilizzare materiale che si sta rapprendendo: aggiungendo acqua il materiale non diventa nuovamente utilizzabile. Tra una mano e l'altra, è necessario un intervallo di tempo di almeno 8/12 ore per l'essiccazione completa dello stucco, in funzione delle condizioni climatiche ambientali.

AVVERTENZE

POLSTUCCO non deve essere mischiato con altri materiali perchè altererebbero le sue caratteristiche. Tutti gli attrezzi adoperati per la preparazione dell'impasto devono essere lavati accuratamente dopo l'uso.

Le caratteristiche riportate si riferiscono al materiale in perfette condizioni.

Dovesse risultare troppo compatto aggiungere acqua fino ad ottenere una densità idonea per l'uso.

Non aggiungere polvere per addensare.

6. Tinteggiatura e Fornitura

I vasi contenitori standard sono da 3 e 25 kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

*Oltre alla gamma colori della Mazzetta Colori del Colorificio B.B.M è possibile personalizzare il colore a seconda delle preferenze del cliente.

7. Stoccaggio

- Temperatura massima di conservazione: +30 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati

8. Indicazione di Sicurezza

?????????Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)Cat. A: pitture opache per pareti e soffitti interni (base Acqua): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)Cat. C: pitture per pareti esterne di supporto minerale(base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) ANTICA CALCE Contiene max: 15 g/l VOC

Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della portata dei bambini. evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

9. Voci di capitolato

Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:



Colorificio BBM S.n.c

