



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”

(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA

SMALTO ALL’ACQUA LUCIDO 1001 **(Linea Smalto)**

1. Descrizione

SMALTO ALL’ACQUA LUCIDO 1001 è un prodotto indicato per la tinteggiatura di locali con elevato grado di umidità, bagni e ove sia richiesto lavaggio con detergenti (ospedali, studi dentistici, scuole ecc...).

Ha una base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti ultrafini.

Garantisce il non ingiallimento della parete e una buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.

E’ anche inodore, ha un aspetto liscio - lucido e un’ottima lavabilità.

2. Campi d’applicazione

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Cemento
- Eternit e tutti i supporti polverosi e sfarinanti
- Pietre naturali
- Calcestruzzo

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

3. Caratteristiche tecniche

- pH: 8/9
- Contenuto solido: 40% in volume; 45% in peso
- Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 4 ore
- Sovrapplicazione: Dopo 8/10 ore

4. Preparazione del supporto

Procedura:

- 1- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente **STERILIZZANTE ANTIMUFFA** by colorificio B.B.M . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 2- Dopo essersi assicurati che il supporto sia ben asciutto, applicare una mano di **SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO 1001** by colorificio B.B.M. secondo le modalità descritte nelle "Indicazioni per l'applicazione".

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

5. Indicazioni per l'applicazione

Condizioni ambientali per l'applicazione:

Temperatura: +5 - +30 °C ; Umidità relativa: max 65%

Applicazione:

- Metodi di applicazione: A rullo a pelo corto, a pennello e a spruzzo airless.
- Diluizione: Fino a max 10 - 15% in volume con acqua, in base al sistema di applicazione adottato.
- Resa: 6/8 mq/l per mano.
- La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
- L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione.
- Pulizia degli attrezzi: Con acqua subito dopo l'utilizzo.
- Conservazione: In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Eventuali miscele con altri prodotti alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.

6. Tinteggiatura e Fornitura

I vasi contenitori standard sono da 5 – 10 – 15 litri, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

7. Stoccaggio

Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta per 12 mesi.

8. Indicazione di Sicurezza

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. 1/d: 150 gr (2007) 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 50 g/l di COV.

9. Voci di capitolato

Il COLORIFICIO B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:



Colorificio BBM S.n.c

