



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”

(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA

SOL-LIS **(Linea Restauro)**

1. Descrizione

SOL-LIS-aggrappante(in polvere) a granulometria controllata fino a 0,5 mm. E’ uno stucco molto scorrevole facile da applicare con cazzuola americana grande oppure piccola. Aggiunte le fibre al prodotto si ottiene ottima elasticità nei supporti.

Viene definito anche come stucco per strato di fondo, in polvere, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco a base di cemento e copolimeri vinilici.

2. Campi d’applicazione

Usato per uniformare e livellare imperfezioni sia nei getti di calcestruzzo, pannelli, cementiti ecc. che per livellare l’intonaco, blocchi in argilla, superfici ammalorate ecc.... Non impedisce la traspirabilità dei supporti consolidandoli e favorendo l’aggrappo agli strati successivi.

3. Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: polvere
- Massa volumica apparente: 1,20+/- 50 kg/dm³
- Massa volumica in pasta: 1,55+/- 50 kg/dm³
- Granulometria: max 0,5 mm
- Residuo secco: 100%
- Ph: 11-12
- Tempo di registrazione: 60 minuti
- Adesione dopo 28 gg: 2,1 N/mm². Adesione dopo immersione in acqua: 0,9 N/mm²

4. Indicazioni per l’applicazione

SOL-LIS si prepara miscelando solo con acqua, utilizzando il trapano con una frusta o un miscelatore oppure in betoniera, agitando il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo. Lo strato successivo potrà essere applicato al supporto dopo 48 ore dalla messa in opera.

➤ Precauzioni

Preparazione del supporto: asportare tutte le parti inconsistenti, togliere eventuali oli o disarmanti ecc...Su supporti molto assorbenti o con temperature elevate bagnare adeguatamente. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a gradi +5° e superiori a gradi +30°.

➤ Confezioni

SOL-LIS è confezionato in sacchi da Kg.30.

5. Stoccaggio

- Temperatura massima di conservazione: +30 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati

6. Voci di capitolato

Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

