



VIA VISAN 48/2
36030 SAN TOMIO DI MALO-VI
TEL E FAX 0445-588044
P.IVA 00496900242
e-mail bbm@colorificiobbm.com
sito web www.colorificiobbm.com

“quando non c’è *COLORE*, non c’è *energia*, non c’è *forma*, non c’è *vita*”

(Caravaggio)

SCHEMA TECNICA

STUCCO LUCIDO PER SPATOLATO **(Linea Stucchi)???**

1. Descrizione

STUCCO LUCIDO PER SPATOLATO è un rivestimento murale per interni, che permette di ottenere una finitura decorativa unica nel suo genere che ricorda gli stucchi presenti nei palazzi storici.

Pur seguendo metodi di applicazione comuni, il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da ed effetti che dipendono dalla abilità del decoratore.

STUCCO LUCIDO PER SPATOLATO è applicabile, oltre che su superfici piane, anche su elementi architettonici, quali cornici e colonne.

2. Campi d’applicazione

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in calcestruzzo
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Superfici in gesso e cartongesso
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Non applicare su supporti freschi.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo “Preparazione del supporto”. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

3. Caratteristiche tecniche

- traspirante: la composizione, a base di sostanze vegetali, rende lo stucco atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua. Non usare diluenti
- ignifugo: è a base di acqua e resine vegetali naturali e dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo
- con lo STUCCO LUCIDO PER SPATOLATI si ottengono superfici lucide

- con lo STUCCO LUCIDO PER SPATOLATI si ottengono superfici lucidate "a specchio"
- lo STUCCO LUCIDO PER SPATOLATI è idrorepellente: le pareti trattate con questo stucco si possono pulire con acqua e sapone liquido
- natura del legante: copolimero acrilico modificato
- solvente: acqua
- viscosità: consistenza pastosa
- essiccazione (a 25°C E 65% di U.R.): al tatto 4 ore, carteggiabile e sovrapplicabile dopo 8 ore.

4. Preparazione del supporto

Procedura su superfici in intonaco e cartongesso:

- 1- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni
- 2- Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe è consigliato trattare la superficie con il detergente STERILIZZANTE ANTIMUFFA by Colorificio B.B.M . Quest'ultimo prodotto è additivato per prevenire alghe e muffe
- 3- Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti non coese di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- 4- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, crepe ed avvallamenti con POLSTUCCO O STUCCO PER INTERNI. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- 5- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura e carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata, eliminare la polvere.
- 6- Eseguire eventuali rasature su intonaco con POLSTUCCO.
- 7- E' consigliato dare una mano di ISOLANTE SCALIGERO
- 8- Cominciare l'applicazione dello STUCCO LUCIDO PER SPATOLATI by Colorificio B.B.M con una mano riempitiva opaca formando sulla parete delle macchie di prodotto distanti circa 10/15 cm una dall'altra fino a coprire circa 1 mq. Tornate all'inizio e coprite le parti lasciate libere in precedenza.
Una volta spatolata questa parte di parete passate subito con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco; non togliete completamente lo stucco , ma lasciate uno spessore sottile.
Dopo 4 ore circa (ad asciugatura avvenuta) date la seconda ed ultima mano di lucidatura con la stessa tecnica; al completamento di 2-3 metri quadrati mentre lo stucco sta ancora asciugando lucidate la superficie passandovi sopra più volte con l'attrezzo pulito sino a ottenere il grado di lucidatura desiderato

5. Indicazioni per l'applicazione

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

- Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umidità relativa dell'ambiente: <65%
- Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Umidità del supporto: <10%

Applicazione:

- Attrezzi: frattazzo di acciaio per la rasatura di fondo, spatole in acciaio di diversa grandezza per lo strato di finitura.
- Nr strati: 3 strati di prodotto (2 strati di fondo + 1 per la finitura) secondo la porosità del supporto. Applicare con il frattazzo in acciaio uno o più strati del prodotto, rasando per ottenere una superficie liscia ed uniforme.
- Attendere 5/8 ore tra una applicazione e la successiva, carteggiando sempre con carta abrasiva ove richiesto.
- Applicare con la spatola in acciaio lo strato di finitura. Tale operazione può essere effettuata prelevando piccole quantità del prodotto e stendendolo con la spatola con movimenti rapidi e decisi.
- Dopo qualche ora è possibile lucidare, premendo più volte la
- Spatola in acciaio sulla superficie con movimenti semicircolari.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo
- Resa indicativa: 4-5 kg/mq (dato indicativo con 2 mani, 1 riempitiva e 1 di lucidatura)

6. Tinteggiatura e Fornitura

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico BBM o con coloranti idonei

I vasi contenitori standard sono da 20kg, tuttavia questo non implica nessuna costrizione a cliente, quest'ultimo può richiedere qualsiasi quantitativo desidera senza alcun vincolo.

*Oltre alla gamma colori della Mazzetta Colori del Colorificio B.B.M è possibile personalizzare il colore a seconda delle preferenze del cliente.

7. Stoccaggio

- Temperatura massima di conservazione: +30 °C
- Temperatura minima di conservazione: +5 °C
- Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

8. Indicazione di Sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. 1C 75g/l (2007) 40g/l (2010)

9. Voci di capitolato

Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al n° 0445 588044.

Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

